




آزمایشگاه مصالح ساختمانی

نمودار رشد مقاومت بتن در شرایط مختلف عمل آوری

شماره گزارش:	۸۲/۴۰۲-۰۰۲۸	کد نمونه:	Strucure SW۵۰
تاریخ گزارش:	۴۰۲/۰۴/۱۴	نام متقاضی:	شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند

میانگین مقاومت فشاری نمونه (N/mm²)

عمل آوری در محیط	عمل آوری با ماده کیورینگ	روزه
۱۴/۹۰	۱۵/۳۰	۳ روزه
۱۶/۳۰	۱۸/۶۰	۷ روزه
۱۹/۱۰	۲۲/۰۰	۱۴ روزه
۲۱/۷۰	۲۵/۴۰	۲۸ روزه



سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی

محمد شکرچی ناده

