

گزارش بررسی اولیه

گواهینامه فنی

R-CT02-21990 : شماره گزارش

شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند

تولیدکننده محصول
افزودنی شیمیایی فوق روان کننده / فوق کاهنده آب
با نام تجاری (Strusin)



بخش مجری

فناوری بتن



مرکز تحقیقات راه، مکن و شهرسازی

شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند

شماره گزارش: R-CT02-21990

گزارش نتایج بررسی اولیه

اطلاعات کلی

نام کارخانه / شرکت: بسپار بتن ایرانیان هوشمند

نام محصول / کالا: افزودنی شیمیایی فوق روان‌کننده/ فوق کاهنده آب با نام تجاری (Strusin)

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بخش گلستان بیست و پنجم، پلاک ۱، طبقه اول، واحد چهار

آدرس کارخانه: قرچک، به سمت تهران، ۲ کیلومتر بعد از پلیس راه، جاده قلع نو املاک، مجتمع صنعتی ولی‌عصر، قبل از کارخانه یخ، کوچه میلاد ۲، پلاک ۲۱۲

آدرس انبارها: قرچک، به سمت تهران، ۲ کیلومتر بعد از پلیس راه، جاده قلع نو املاک، مجتمع صنعتی ولی‌عصر، قبل از کارخانه یخ، کوچه میلاد ۲، پلاک ۲۱۲

شماره پرونده: ۲۱۹۹۰

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نتیجه قابل اقدام: صدور گواهی نامه فنی بلامانع می‌باشد.

تعداد کل صفحات: ۹



گزارش نتایج بررسی اولیه

۱. مقدمه

پیرو درخواست شرکت شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند (شماره درخواست ۲۲۱۸۱ و شماره پرونده ۲۱۹۹۰ سامانه مدیریت خدمات الکترونیک مرکز)، جهت صدور گواهینامه فنی برای محصول فوق روان کننده/ فوق کاهنده بر پایه پلی کربوکسیلات آب با نام تجاری Strusin، نمونه برداری از محصول انجام گرفت. در این گزارش، نتایج آزمایش‌های انجام شده روی محصول نمونه برداری شده ارائه می‌گردد.

۲. الزامات استاندارد

مشخصات محصول مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰ با عنوان "مواد افزودنی شیمیایی بتن-ویژگی‌ها" مورد آزمون قرار گرفت. در این گزارش، نتایج آزمون‌ها ارائه شده است.

۱-۲- الزامات کلی برای افزودنی‌ها

طبق این استاندارد، کلیه مواد افزودنی شیمیایی بتن، باید یکسری الزامات کلی را برآورده نماید. در جدول ۱-۲، الزامات کلی افزودنی‌های مورد مصرف در بتن، ملات و دوغاب ذکر شده است.

جدول ۱-۲ - الزامات کلی

الزامات	خواص*
در هنگام استفاده باید یکنواخت باشد.	یکنواختی
جاداشگی بیشتر از محدوده مشخص شده توسط تولید کننده نباشد.	رنگ
یکنواخت و مشابه توصیف اظهار شده توسط تولید کننده باشد.	ترکیب مؤثر
هنگامی که طیف مادون فرماز با طیف مرجع ارائه شده توسط تولید کننده مقایسه شود، تغییر با اهمیتی نشان ندهد.	چگالی خالص (فقط برای افزودنی‌های مایع)
D \pm ۰.۰۳ kg/l D > ۱/۰ kg/l D \pm ۰.۰۲ kg/l D \leq ۱/۰ kg/l D: چگالی نسبی مشخص شده توسط تولید کننده	اگر T \geq ۲۰٪ $\leq X < ۱/۰.۵ T$ اگر T $<$ ۲۰٪ $1/۰ T \leq X < ۱/۰ T$ T: مقدار مشخص شده توسط تولید کننده (درصد وزنی) X: نتیجه آزمایش (درصد وزنی)
مقدار مشخص شده توسط تولید کننده ± ۱ یا در محدوده مشخص شده توسط تولید کننده باشد	pH افزودنی مایع
کوچکتر یا مساوی ۰/۱۰ درصد وزنی یا از مقدار مشخص شده توسط سازنده بیشتر نباشد	مقدار ماده خشک (درصد جرمی)
کلریند محلول در آب (Cl ⁻) یا از مقدار مشخص شده توسط سازنده بیشتر نباشد	کلرین کل
از مقدار مشخص شده توسط سازنده بیشتر نباشد	قلیایی (Na ₂ O ⁻) درصد جرمی
مطابق بند ۵ استاندارد	رفتار خوردگی
بیشتر از حدکثر مقدار بیان شده توسط تولید کننده نباشد. برای محصولاتی تعريف می‌شود که سیلیس جزئی از مواد تشکیل دهنده افزودنی باشد. دی‌اسکسید	مقدار سیلیسیم

(*) این مقدادر باید توسط تولید کننده، مشخص شده و به صورت اطلاعات فنی به مصرف کننده ارائه شود.



گزارش نتایج بررسی اولیه

۲-۲- الزامات ویژه برای افزودنی‌های فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب

طبق استاندارد ملی به شماره ۲۹۳۰، الزامات ویژه برای مخلوط آزمایشی دارای ماده افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب در دو حالت (الف) روانی برابر و (ب) نسبت C/W برابر، با مخلوط شاهد، مقایسه و بررسی می‌شود.

الزامات ویژه ماده افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب در حالت روانی برابر، در جدول ۲-۲، ذکر شده است.

جدول ۲-۲- الزامات ویژه ماده افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب (در روانی برابر)

ردیف	خواص	نوع بتن شاهد	روش آزمایش	الزامات
۱	کاهش آب	بن شاهد I متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	اسلام پ استاندارد ملی ۳۲۰۲-۲	کاهش آب مخلوط آزمایشی $\leq ۱۲\%$ آب مخلوط شاهد
۲	مقاومت فشاری	بن شاهد I متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	استاندارد ملی ۳۲۰۶	۱ روزه: مقاومت فشاری مخلوط آزمایشی $\leq ۱۴۰\%$ مقاومت فشاری مخلوط شاهد ۲۸ روزه: مقاومت فشاری مخلوط آزمایشی $\leq ۱۱۵\%$ مقاومت فشاری مخلوط شاهد
۳	مقدار هوای بتن تازه	بن شاهد I متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	استاندارد ملی ۳۵۲۰	مقدار هوای مخلوط آزمایشی $\geq ۲\%$ حجمی بیش از مقدار هوا مخلوط شاهد (مگر تولید کننده مقدار دیگر را مشخص کرده باشد)

همچنین، الزامات ویژه ماده افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب در نسبت C/W برابر، در جدول ۳-۲، ارائه گردیده است.

جدول ۳-۲- الزامات ویژه ماده افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب (در نسبت C/W برابر)

ردیف	خواص	نوع بتن شاهد	روش آزمایش	الزامات
۱	افزایش روانی	بن شاهد IV متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	اسلام پ استاندارد ملی ۳۲۰۲-۲	افزایش نسبت به اسلام پ اولیه بیشتر از 120 mm $(30 \pm 10\text{ mm})$
۲	روانی تأخیری	بن شاهد IV متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	اسلام پ استاندارد ملی ۳۲۰۲-۲	۳۰ دقیقه بعد از اختلاط روانی مخلوط آزمایشی نباید کمتر از روانی اولیه مخلوط شاهد باشد
۳	مقاومت فشاری	بن شاهد IV متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	استاندارد ملی ۳۲۰۶	۲۸ روزه: مقاومت فشاری مخلوط آزمایشی $\leq ۹۰\%$ مقاومت فشاری مخلوط شاهد
۴	مقدار هوای بتن تازه	بن شاهد IV متلبق استاندارد ملی ۸۱۱۷	استاندارد ملی ۳۵۲۰	مقدار هوای مخلوط آزمایشی $\geq ۲\%$ حجمی بیش از مقدار هوا مخلوط شاهد (مگر تولید کننده مقدار دیگر را مشخص کرده باشد)

همانطور که از جداول ۲-۲ و ۳-۲ مشخص است، کلیه الزامات ویژه ماده افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب، بر اساس مقایسه مخلوط‌های آزمایشی با مخلوط بتن شاهد صورت می‌گیرد.



گزارش نتایج بررسی اولیه

۲- نسبت‌های مخلوط شاهد

نسبت‌های مخلوط و ویژگیهای مصالح مصرفی مخلوط‌های بتن شاهد و آزمایشی دارای افزودنی فوق روان کننده/فوق کاهنده آب، باید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۷ با عنوان "بتن-مواد افزودنی شیمیایی-روش آزمون-قسمت اول-بتن و ملات شاهد" باشد. در جدول ۴-۲، بعضی از مشخصات اصلی مخلوط‌های بتن شاهد ارائه شده است.

جدول ۴-۲- مشخصات طرح مخلوط‌های بتن شاهد

اسلامپ (mm)	مقدار سیمان (kg/m ³)	بتن شاهد
۷۰ ± ۱۰	۳۵۰ ± ۵	I (در حالت روانی برابر)
۳۰ ± ۱۰	۳۵۰ ± ۵	IV (در حالت w/c برابر)

۳. نتایج آزمون‌ها

۱-۳- الزامات کلی

نتایج الزامات کلی مواد افزودنی فوق روان کننده/فوق کاهنده آب، به همراه موارد اعلام شده از طرف تولید کننده، در جدول ۱-۳، ذکر شده است.

جدول ۱-۳- الزامات کلی

تطابق/عدم تطابق	مقدار اعلامی تولید کننده	نتایج	خواص*
تطابق	-	همگن	یکنواختی
تطابق	قهوهای عسلی	قهوهای عسلی	رنگ
تطابق	۱/۱۲ تا ۱/۱۰ (kg/l)	۱/۱۰ (kg/l)	چگالی خالص (فقط برای افزودنی‌های مایع)
تطابق	۴۰/۰ تا ۳۸/۰	۲۸/۶	مقدار ماده خشک (درصد جرمی)
تطابق	۵/۰ تا ۴/۰	۴/۳	pH فقط برای افزودنی مایع
تطابق	کمتر از ۰/۰۳ درصد	ناجیز	کلرید محلول در آب (Cl ⁻)
تطابق	کمتر از ۲/۰ درصد	ناجیز	قلیلی (معادل Na ₂ O)-(درصد جرمی)
-	-	طبق استاندارد نیاز به بررسی برای پایه پلی کربوکسیلات نیست.	رنтар خوردنگی
تطابق	بدون مواد تشکیل دهنده سیلیسی	بدون مواد تشکیل دهنده سیلیسی	مقدار سیلیسیم دی اکسید



گزارش نتایج بررسی اولیه

۲-۳- نتایج بتن

۳-۱- در حالت روانی برابر

نسبت‌های طرح مخلوط و مشخصات مخلوط بتن تازه و همچنین نتایج مقاومت فشاری بتن شاهد I، در جداول ۲-۳ و ۳-۳ ارائه گردیده است.

جدول ۲-۳- طرح مخلوط و مشخصات مخلوط بتن تازه (بتن شاهد I)

مشخصه بتن	w/c	آب (kg/m ³)	سیمان (kg/m ³)	شن در شایع با سطح خشک (kg/m ³)	حالات اشیاع با سطح خشک (kg/m ³)	نسبت وزنی مجموع سنگدانه‌های خشک به سیمان	اسلامپ (mm)	مقدار هوا (%)
بتن شاهد I	.۰/۵۱	۱۸۰	۳۵۰	۶۱۶	۱۱۲۶	۴/۹	۶۰	۱/۹

جدول ۳-۳- مقاومت فشاری بتن سخت شده (بتن شاهد I)

مشخصه بتن	مقاييس مقاومت فشاري ۲۸ روزه (MPa)	مقاييس مقاومت فشاري ۱ روزه (MPa)
بتن شاهد I	۳۷/۵	۶/۱

در جداول ۳-۴ و ۳-۵، نسبت‌های مخلوط آزمایشی و خواص آن (مخلوط آزمایشی در حالت روانی برابر)، ذکر شده است. لازم به ذکر است که طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۷، نسبت وزن مجموع سنگدانه‌های خشک به سیمان باید برابر با این نسبت در بتن شاهد باشد. با توجه به جداول ۲-۳ و ۳-۴ این نسبت برابر ۴/۹ است. همچنین با توجه به اینکه در مخلوط آزمایشی از مقدار آب کاسته شده است، وزن سیمان در متر مکعب (عيار سیمان) با حفظ نسبت وزنی مجموع سنگدانه‌های خشک به سیمان، افزایش می‌یابد. با توجه به جدول ۳-۴، مقدار عیار سیمان برابر ۳۶۱ کیلوگرم در متر مکعب به دست آمده است.

جدول ۳-۴- طرح مخلوط و مشخصات مخلوط بتن تازه آزمایشی (در حالت روانی برابر)

مشخصه بتن	w/c	آب (kg/m ³)	سیمان (kg/m ³)	شن در شایع با سطح خشک (kg/m ³)	حالات اشیاع با سطح خشک (kg/m ³)	نسبت وزنی مجموع سنگدانه‌ها به سیمان	اسلامپ (mm)	مقدار هوا (%)
مخلوط آزمایشی در حالت روانی برابر	.۰/۳۹	۱۳۵	۳۶۱	۶۲۶	۱۱۴۳	۴/۹	۶۰	۳/۸



گزارش نتایج بررسی اولیه

جدول ۳-۵- مقاومت فشاری بتن سخت شده (مخلوط آزمایشی در حالت روانی برابر)

مقاومت فشاری ۲۸ روزه (MPa)	مقاومت فشاری ۱ روزه (MPa)	مشخصه بتن
۵۳/۷	۲۱/۲	نمونه آزمایشی در حالت روانی برابر

در جدول ۳-۶، مقایسه نتایج دو مخلوط شاهد و آزمایشی، در حالت روانی برابر، ارائه شده است.

جدول ۳-۶- مقایسه بین خواص دو مخلوط شاهد و آزمایشی در حالت روانی برابر

تطابق/عدم تطابق	الزامات استاندارد	مشاهدات	معیار
تطابق	% بیشتر از ۱۲	% ۲۵	کاهش آب مخلوط آزمایشی نسبت به مخلوط شاهد
تطابق	% بیشتر از ۱۴۰	% ۳۴۸	نسبت مقاومت فشاری ۱ روزه نمونه آزمایشی به نمونه شاهد
تطابق	% بیشتر از ۱۱۵	% ۱۴۳	نسبت مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه آزمایشی به نمونه شاهد
تطابق	% کمتر از ۲	% ۱/۹	مقدار افزایش هوا مخلوط آزمایشی نسبت به مخلوط شاهد

با توجه به مقایسه صورت گرفته و الزامات استاندارد در حالت روانی برابر (جدول ۳-۶)، فوق روان‌کننده آب مورد بررسی، الزامات استاندارد را برأورده کرده است.

۳-۲-۲- در حالت w/c برابر

در جداول ۳-۷ و ۳-۸، مشخصات و خواص مخلوط و نمونه بتن شاهد IV در نسبت w/c برابر، ذکر شده است.

جدول ۳-۷- طرح مخلوط و مشخصات مخلوط بتن تازه (مخلوط بتن شاهد IV)

مقادیر هوا (%)	اسلامپ (mm)	ماسه در حالت اشباع با سطح خشک (kg/m^3)	شن در حالت اشباع با سطح خشک (kg/m^3)	سیمان (kg/m^3)	آب (kg/m^3)	w/c	مشخصه بتن
۲/۰	۲۰	۱۱۶۰	۵۳۰	۳۵۰	۱۶۵	.۰/۴۷	بتن شاهد IV



گزارش نتایج بررسی اولیه

جدول ۳-۸- مقاومت فشاری بتن سخت شده (بتن شاهد IV)

مشخصه بتن	مقاومت فشاری ۲۸ روزه (MPa)
بتن شاهد IV	۳۹/۴

در جدول ۳-۹، مشخصات مخلوط آزمایشی (در نسبت w/c برابر) ذکر شده است.

جدول ۳-۹- طرح مخلوط مشخصات مخلوط بتن آزمایشی (در حالت w/c برابر)

مشخصه بتن	w/c	آب (kg/m^3)	سیمان (kg/m^3)	شن در حالت شباع با سطح خشک (kg/m^3)	ماسه در حالت اشباع با سطح خشک (kg/m^3)	فوق روان کننده آب (درصد وزنی سیمان)	اسلامپ (mm)	اسلامپ بعد از ۳۰ دقیقه (mm)	مقدار هوا (%)
مخلوط آزمایشی در w/c حالت برابر	.۴۸	۱۶۵	۳۴۹	۶۲۷	۱۱۵۵	.۶۱	۱۸۰	۱۲۰	.۲۳

در جدول ۳-۱۰، خواص نمونه بتن آزمایشی (در نسبت w/c برابر)، ارائه گردیده است.

جدول ۳-۱۰- مقاومت فشاری نمونه مخلوط آزمایشی (در حالت w/c برابر)

مشخصه بتن	مقاومت فشاری ۲۸ روزه (MPa)
نمونه آزمایشی در حالت w/c برابر	۴۷/۷

در جدول ۳-۱۱، مقایسه بین مشخصات و خواص مخلوط و نمونه شاهد IV و آزمایشی (در نسبت w/c برابر) انجام گرفته است.

جدول ۳-۱۱- مقایسه بین خواص دو مخلوط شاهد و آزمایشی در حالت w/c برابر

معیار	مشاهدات	الزمات استاندارد	تطابق/عدم تطابق
نسبت مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه آزمایشی به نمونه شاهد	% ۱۲۱	% ۹۰	تطابق
افزایش اسلامپ مخلوط آزمایشی نسبت به مخلوط شاهد	۱۶۰ میلیمتر	حداقل ۱۲۰ میلیمتر	تطابق
اختلاف اسلامپ مخلوط آزمایشی بعد از ۳۰ دقیقه با اسلامپ اولیه مخلوط شاهد	۱۰۰ میلیمتر	نایاب کمتر شود	تطابق
مقدار افزایش هوا مخلوط آزمایشی نسبت به مخلوط شاهد	% ۰/۳	% ۲	تطابق



گزارش نتایج بررسی اولیه

شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند

شماره گزارش: R-CT02-21990

طبق مقایسه صورت گرفته در جدول ۱۱-۳، نمونه فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب، مشخصات و الزامات استاندارد را در نسبت c/w برابر، برآورده می نماید.

۴. نتیجه نهایی

فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب نمونه برداری شده، محصول شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند (با نام تجاری Strusin)، الزامات کلی و ویژه را طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰ جهت استفاده در بتن را برآورده می کند.